

LB 605

树脂特性	単位	测试方法（ISO）	LB 605
融指	g/10min.	JIS K6922-2	7
密度	g/m ³	JIS K6922-1,2	0.918
DSC融点	℃	ISO 11357-3	106
维卡软化点	℃	JIS K7206	85
脆点	℃	ISO FDIS974	<-70
ESCR	h	ASTM D1693	1.8
断裂拉伸强度	Mpa	JIS K6922-2	11
断裂伸长率	%		---
弯曲弹性模量	Mpa	JIS K6922-2	120
抗尖端冲击强度	KJ/m ²	JIS K6922-2	没有断裂
硬度	HDD	JIS K7215	50
用途	口杯纸，无菌包，无纺布，离型纸等		